(495) 127-13-98
koda-paint.ru
v.15.05.2025

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №11:
«Деревянные окна»
ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с лаком КОДА Варниш ТС

Под распыление:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Проведение провокации	Распылением, окунанием или обливом. Рекомендуемая температура воздуха 15-25 °С.	КОДА Праймер 07	Допускается разбавление водой в пропорции 1:1
2.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 14%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р120-180	Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость
3.	Нанесение цветного грунта-антисептика	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением, окунанием или обливом с соблюдением расхода 100-125 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Праймер 07	Количество наносимого материала влияет на цвет покрытия
4.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 40 до 90 мин
5.	Нанесение изолирующего грунта	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 100-125 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Барьер 01/02/03	01 – для дуба, 02 – для лиственницы, 03 – для хвои
6.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 ч
7.	Нанесение первого слоя лака	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 125-150 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Варниш ТС	При желании, лак можно подколеровать цветным грунтом в объеме до 10%
8.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1 до 2 часов
9.	Матирование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р180-240	Для улучшения адгезии к следующему слою
10.	Нанесение финишного слоя лака	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 125-150 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Варниш ТС	При желании, лак можно подколеровать цветным грунтом в объеме до 10%
11.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 12 часов

Примечания:

- *Возможно нанесение оконного лака одним слоем толщиной 250-300 мкм с пропорциональным увеличением времени сушки;*
- *Для достижения максимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупной толщины мокрой пленки лака не менее 250 мкм (900-1100 г/м² окна);*
- *Сушка финишного слоя. Наилучший результат будет достигнут при следующих условиях сушки: Первые 10-15 мин. - влажность 70-80%, темп. 20°С - 23°С. Далее 30 мин. - темп. +35 ° - +38°, влажность 50-60%, принудительная вентиляция. Затем – дать покрытию остыть 10-15 мин. при темп. 20°С - 23°С.*