(495) 127-13-98
koda-paint.ru
v.14.05.2025

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №5:
# «Погонажные изделия»
# НЕПРОЗРАЧНОЕ (УКРЫВНОЕ) покрытие с краской КОДА Пейнтс

## *Под кисть или валик:*

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Шлифование | Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание. | Зернистость абразива P120 | Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость |
| 2. | Нанесение первого слоя краски | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Пейнтс база А (белая) и база С (прозрачная) | Колеровка по каталогам Color Fashions, New Elements, RAL и NCS |
| 3. | Сушка | Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | | Время сушки от 1 до 1,5 часов |
| 4. | Шлифование | Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание. | Зернистость абразива P150-180 | Для улучшения адгезии к следующему слою |
| 5. | Нанесение второго слоя краски | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Пейнтс база А (белая) и база С (прозрачная) | Колеровка по каталогам Color Fashions, New Elements, RAL и NCS |
| 6. | Сушка | Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | | Время сушки от 1,5 до 2 часов |
| 7. | Шлифование | Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание. | Зернистость абразива P150-180 | При необходимости |
| 8. | Нанесение финишного слоя краски | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Пейнтс база А (белая) и база С (прозрачная) | Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа |

**Примечания:**

- *Для достижения максимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупного расхода краски не менее 1 л на 4 м² за 3 или 4 слоя;*
- *В целях минимизации появления проблем в процессе эксплуатации, настоятельно рекомендуется прокрасить торцы с обеих сторон КОДА Силер или той же краской;*
- *Во избежание «коробления» (выгибания) погонажных изделий, необходимо произвести окрашивание тыльной стороны;*
- *Данный технологический процесс предназначен только для вертикальных поверхностей.*