(495) 127-13-98
koda-paint.ru
v.18.09.2025

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №8:
«Деревянные стены, потолки и элементы декора внутри помещений»
ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с воском КОДА Вакс

Под распыление:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P120	Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость
2.	Нанесение первого слоя цветного воска	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 125-150 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Вакс	Колеровка воска по палитре ВК
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1 до 2 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P150-180	Для улучшения адгезии к следующему слою
5.	Нанесение финишного слоя цветного воска	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 125-150 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Вакс	Колеровка воска по палитре ВК
6.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа

Примечания:

- *Для достижения должной защиты от влаги необходимо достичь совокупной толщины мокрой пленки воска не менее 250 мкм (~250 г/м²);*
- *Данный технологический процесс предназначен только для не нагружаемых поверхностей (стены, потолки, фасады мебели, фальшбалки и иные декоративные покрытия);*
- *Для обновления этого лакокрасочного покрытия необходимо провести легкую шлифовку и нанести новый слой воска;*
- *При нанесении на поверхность, которая была обработана транспортировочным антисептиком или консервирующими составами, необходима тщательная шлифовка во избежание возможных проблем по совместимости продуктов.*

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №8:
«Деревянные стены, потолки и элементы декора внутри помещений»
ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с воском КОДА Вакс

Под кисть или валик:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р120	Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость
2.	Нанесение первого слоя цветного воска	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Вакс	Колеровка воска по палитре ВК
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1 до 1,5 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р150-180	Для улучшения адгезии к следующему слою
5	Нанесение второго слоя цветного воска	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Вакс	Колеровка воска по палитре ВК
6.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
7.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р150-180	При необходимости
8.	Нанесение финишного слоя цветного воска	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Вакс	Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа

Примечания:

- *Для достижения должной защиты от влаги необходимо достичь совокупного расхода воска не менее 1 л на 4 м² за 3 или 4 слоя;*
- *Данный технологический процесс предназначен только для не нагружаемых поверхностей (стены, потолки, фасады мебели, фальшбалки и иные декоративные покрытия);*
- *Для обновления этого лакокрасочного покрытия необходимо провести легкую шлифовку и нанести новый слой воска;*
- *При нанесении на поверхность, которая была обработана транспортировочным антисептиком или консервирующими составами, необходима тщательная шлифовка во избежание возможных проблем по совместимости продуктов.*