(495) 127-13-98
koda-paint.ru
v.04.03.2026

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №14: «Террасы, парковая и садовая мебель» ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с лазурью КОДА Декинг

Под распыление:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P120	Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость
2.	Нанесение первого слоя пропитки	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 80-100 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Декинг	Пропитку рекомендуется заколеровать по палитре МТ
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P150-180	Не требуется для ребристых террас «Вельвет»
5.	Нанесение финишного слоя пропитки	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 80-100 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Декинг	Пропитку рекомендуется заколеровать по палитре МТ
6.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа

Примечания:

- *Для достижения необходимых качеств лакокрасочного покрытия необходимо достичь совокупного расхода пропитки не менее 160 мкн;*
- *В целях профилактики появления трещин на пласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы краской КОДА Силер;*
- *Настоятельно рекомендуется окрашивание тыльной стороны не менее чем в 1 слой;*
- *Для обновления этого лакокрасочного покрытия необходимо удалить грязь щадящими составами, хорошо просушить поверхность и нанести не менее 1 слоя пропитки в идентичном цвете колеровки;*
- *Частота обновления лакокрасочного покрытия также зависит от условий эксплуатации и зимнего хранения. Нахождение под открытым небом (не под крышей) потребует более частого обновления лакокрасочного покрытия.*

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №13:
«Парковая и садовая мебель»
ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с лазурью КОДА Декинг

Под кисть или валик:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P120	Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость
2.	Нанесение первого слоя пропитки	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Декинг	Пропитку рекомендуется заколеровать по палитре МТ
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P150-180	Не требуется для ребристых террас «Вельвет»
5.	Нанесение второго слоя пропитки	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Декинг	Лазурь рекомендуется заколеровать по палитре МТ
6.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
7.	Нанесение финишного слоя пропитки	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Декинг	Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа

Примечания:

- *Для достижения необходимых качеств лакокрасочного покрытия необходимо достичь совокупного расхода пропитки не менее 1 л на 7 м² за 2 или 3 слоя;*
- *В целях профилактики появления трещин на пласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы краской КОДА Силер;*
- *Настоятельно рекомендуется окрашивание тыльной стороны не менее чем в 1 слой;*
- *Для обновления этого лакокрасочного покрытия необходимо удалить грязь щадящими составами, хорошо просушить поверхность и нанести не менее 1 слоя пропитки в идентичном цвете колеровки;*
- *Частота обновления лакокрасочного покрытия также зависит от условий эксплуатации и зимнего хранения. Нахождение под открытым небом (не под крышей) потребует более частого обновления лакокрасочного покрытия.*