

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №13:

«Парковая и садовая мебель»

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с лазурью КОДА Милори

Под распыление:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P120	Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость
2.	Нанесение первого слоя лазури	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 80-100 г/м ² . Рекомендованная температура от +16 С° до +24 С° при относительной влажности 40-60%.	КОДА Милори	Лазурь рекомендуется заколеровать по палитре ВК
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С° до +24 С° при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P150-180	Для улучшения адгезии к следующему слою
5.	Нанесение финишного слоя лазури	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 80-100 г/м ² . Рекомендованная температура от +16 С° до +24 С° при относительной влажности 40-60%.	КОДА Милори	Лазурь рекомендуется заколеровать по палитре ВК
6.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С° до +24 С° при относительной влажности 40-60%.		Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа

Примечания:

- В целях профилактики появления трещин на пласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы краской КОДА Силер;
- Для обновления этого лакокрасочного покрытия необходимо провести легкую шлифовку и нанести новый слой лазури в идентичном цвете колеровки;
- Частота обновления лакокрасочного покрытия также зависит от условий эксплуатации и зимнего хранения. Нахождение под открытым небом (не под крышей) потребует более частого обновления лакокрасочного покрытия.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №13:

«Парковая и садовая мебель»

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с лазурью КОДА Милори

Под кисть или валик:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р120	Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость
2.	Нанесение первого слоя лазури	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода 1 л на 10-12 м ² . Рекомендованная температура от +16 С° до +24 С° при относительной влажности 40-60%.	КОДА Милори	Лазурь рекомендуется заколеровать по палитре ВК
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С° до +24 С° при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р150-180	Для улучшения адгезии к следующему слою
5.	Нанесение финишного слоя лазури	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода 1 л на 10-12 м ² . Рекомендованная температура от +16 С° до +24 С° при относительной влажности 40-60%.	КОДА Милори	Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа

Примечания:

- Для достижения оптимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупного расхода лака не менее 1 л на 5 м² за 2 или 3 слоя;
- В целях профилактики появления трещин на пласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы краской КОДА Силер;
- Для обновления этого лакокрасочного покрытия необходимо провести легкую шлифовку и нанести новый слой лазури в идентичном цвете колеровки;
- Частота обновления лакокрасочного покрытия также зависит от условий эксплуатации и зимнего хранения. Нахождение под открытым небом (не под крышей) потребует более частого обновления лакокрасочного покрытия.