

Техническое описание

КОДА Милори

Описание: Профессиональная лазурь для наружных и внутренних работ

Цвет: Прозрачный.

Тип: На водной основе.

Назначение: Лазурь предназначена для окрашивания деревянных фасадов домов и беседок, заборов, детских площадок, садовой мебели, стен, потолков и иных поверхностей, кроме террас и полов.

Общие характеристики:

- Имеет улучшенную защиту от климатических воздействий;
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается при перепадах температур;
- Хорошая тиксотропность, может наноситься вертикально;
- Комфортное нанесение, отличная растекаемость;
- Быстрое высыхание, оптимально для штабелирования в промышленных условиях.

Наполнение тары: 0,9 л, 4,5 л и 18 л.

Объем тары: 1 л, 5 л и 20 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	27 ± 1
Вязкость (Brookfield, 5 шп, 3 об, 23°, Мпа сек):	20000 ± 2000
Плотность (г/м³):	1,03 ± 0,02
Метод нанесения:	Распыление, кисть, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	2 (распыление) или 3 (кисть, валик)
Расход на 1 слой:	125-150 г/м² (распыление) или 60-75 г/м² (кисть, валик)
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Водой до 10% (при необходимости)
Блеск:	Шелковисто-матовый (25%)

Подготовка поверхности: поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120, после чего удалить образовавшуюся пыль. Для увеличения срока службы покрытия рекомендуется использовать колеровку по палитре ВК.

Нанесение и расход: тщательно перемешайте содержимое банки. При нанесении распылением необходимо нанести 2 слоя с расходом 125-150 г/м² на каждый. При нанесении кистью или валиком необходимо нанести не менее 3-х слоев с расходом 60-75 г/м² (1 л на 13-16 м²) на каждый. Время сушки между слоями от 1,5 до 2 часов. Между первым и вторым слоем необходимо удалить поднявшийся ворс легким шлифованием с абразивом Р150-180.

Инструкции: рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%. Не наносить продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. Хранить при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт. Малярные инструменты следует промывать мылом и большим количеством теплой воды. Держите банку закрытой, если не используете продукт.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Примечания:

- Данный технологический процесс предназначен только для вертикальных поверхностей;
- Для достижения максимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупной толщины мокрой пленки лазури не менее 250 мкм (~250 г/м² или 1 л на 4 м²);
- В целях профилактики появления трещин на ласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы специальным грунтом КОДА Силер.