

Техническое описание

КОДА Барьер-Д

Описание: Изолирующий грунт для изделий из дуба.

Цвет: Прозрачный.

Тип: На водной основе.

Назначение: Изолирующий грунт предназначен для существенного снижения риска выхода танинов на изделиях из дуба.

Общие характеристики:

- Существенно снижает риск выступления танинов;
- Создает плотный изолирующий слой;
- Минимально изменяет цвет подложки.

Наполнение тары: 0,9 л, 4,5 л и 18 л.

Объем тары: 1 л, 5 л и 20 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	30 ± 1
Вязкость (Brookfield, 5 шп, 3 об, 23°, Мпа сек):	13000 ± 1000
Плотность (г/м³):	1,06 ± 0,02
Метод нанесения:	Распыление, кисть, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	1 слой
Расход на 1 слой:	100-125 г/м²
Время сушки (при 20 °С и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 4-6 часов
Разбавление:	Водой до 10% (при необходимости)

Подготовка поверхности: Изолирующий грунт наносится на предварительно окрашенный цветной грунт. Рекомендуются использовать грунты «КОДА» серии Праймер.

Нанесение и расход: тщательно перемешайте содержимое банки. При нанесении распылением необходимо нанести 1 слой с расходом 100-125 г/м².

Инструкции: рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%. Не наносить продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. Хранить при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт. Малярные инструменты следует промывать мылом и большим количеством теплой воды. Держите банку закрытой, если не используете продукт.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Примечания:

- Продукт не может выступать в качестве самостоятельного покрытия. Обязательно последующее нанесение не менее 1 слоя лака или эмали;
- Для улучшения изолирующих свойств обязательно нанесение слоя изолирующего грунта не менее 100 г/м² и дополнительное внимание к заполнению материалом дубовых пор.